



Chêne



| [Introduction](#) | [Utilisation](#) | [Classement](#) |

| [Plots](#) | [Avivés](#) | [Equarries](#) | [Règles](#) |

## Classement

### Avant-propos

Les choix qualitatifs d'aspect présentés dans ce document sont ceux définis dans la norme européenne ' EN 975-1', adoptée par le CEN/TC en 1995 et amendée en 1999.

Ce document spécifie le mode de détermination des qualités selon l'aspect visuel des sciages et fixe les appellations et les définitions des différentes classes d'aspect des bois sciés de chêne.

Il s'applique aux produits de chêne dans les catégories suivantes :

- plateaux dépareillés et plots
- avivés d'épaisseur 27 mm
- pièces équarries de section 100 x 100 à 250 x 250 mm. Les produits non inclus dans ces catégories peuvent - si besoin est - faire l'objet de spécifications contractuelles établies à partir des bases de classement retenues dans la norme EN 975-1

**L'appellation normalisée retenue comporte 3 caractères (lettres ou chiffres) et le cas échéant 2 ou 3 lettres complémentaires:**

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| Le premier caractère représente l'initiale du nom latin<br><b>Q</b> (Quercus : Chêne) | Le deuxième caractère indique le type de produit:<br><b>B</b> - Pour les plots (boule)<br><b>F</b> - Pour les frises et avivés<br><b>P</b> - Pour les pièces équarries | Le troisième caractère fait référence à la classe qualitative :<br><b>'A'</b> représente un choix exceptionnel ou surchoix<br><b>1-2-3 -4-</b> les choix par ordre de qualité décroissante | L'adjonction d'une lettre minuscule <b>a</b> ou <b>b</b> permet de distinguer les produits ayant 3 ou 4 faces nettes (a), des produits couramment appelés 1 bis (b). | L'adjonction en bout de la lettre <b>X</b> indique la présence d'aubier sain sur une face des frises ou avivés.<br>L'adjonction des lettres <b>XX</b> indique la présence d'aubier traversant. |
|---|--|--|--|--|

**Les choix suivants ont donc été normalisés**

| Plots            | 4 choix | Q-B A                 | Q-B 1                          | Q-B 2                          | Q-B 3                       |                             |                        |
|------------------|---------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Avivés           | 5 choix | Q-F A<br>ou<br>Q-F AX | Q-F1 a<br>Q-F1 aX<br>Q-F1 aXX* | Q-F1 b<br>Q-F1 bX<br>Q-F1 bXX* | Q-F 2<br>Q-F 2X<br>Q-F 2XX* | Q-F 3<br>Q-F 3X<br>Q-F 3XX* | Q-F 4*<br><br>Q-F 4XX* |
| Pièces Equarries | 3 choix | Q-P A                 | Q-P 1                          | Q-P 2                          |                             |                             |                        |

\* Ces choix ne figurent pas dans la norme européenne. Ils sont disponibles sur le marché français.



| [Introduction](#) | [Utilisation](#) | [Classement](#) |

| [Accueil](#) | [Recherche Fournisseurs par catégorie](#) | [Industrie Française](#) | [Essences Françaises](#) |  
| [Agenda](#) | [Liens](#) | [Contact](#) |

© 2002-2006 Frenchtimber

Site réalisé par [CourSoft](#) : [Sites Internet](#) et [Logiciels Forestiers](#)

